8 Mart 2018

RAPOR NO: 20180308-Beshan

RAPOR

Beşhan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tarafımıza 5 Mart 2018 tarihinde temin edilen antistatik kumaşın test sonuçları altta bilginize sunulmuştur. Oda sıcaklığında (22 °C) yapılan testlerde ortalamalar sonuç olarak verilmektedir.

Sayı	Numune Adı, Test Adı, Açıklama	Sonuç	
1	**Kumaş Adı: Desert (Polyester/Karbon)** **Yüzey Direnci (Surface Resistance)** EN 1149-1 test metodu kullanılarak yüzey direnci oda sıcaklığında (22 °C) ölçüldü. Numuneden en az beş farklı bölgeden ölçüm alınıp ortalaması alındı. **EN 1149-5:2008'e göre Antistatiklik İçin Değer: < 2.5 x 10^9 ohm olmalıdır.**	**Sonuç** **6.0 x 10^6 ohm**	**Standart sapma** **2.3 x 10^6 ohm**
		Numune Antistatiktir.	

Teknoma
Teknolojik Malzemeler San. ve Tic. Ltd. Şti.
İZTEKGEB, İYTE Kampüsü, 35430 Urla - İZMİR
Tel: 0 232 765 90 01 Fax: 0 232 765 90 02
www.teknoma.net e-posta: info@teknoma.net
Tic. Sic. No İZMİR-116356 Oda No: İZTO-1042961
URLA V.D. - 836 035 2021 Mersis No: 0836035202100011